



**HP:n heti kuivuvan kiiltävöpintaisen yleisvalokuvapaperin parannetulla kiiltävällä pinnalla saadaan aikaan syvemmät mustan sävyt, elävämmät värit sekä tasaisempi kiilto. Voit laminoida heti kuivuvat tulosteet viiveettä. Voit luottaa upeisiin, pitkään kestäviin tulosteisiin.**

**Kuvataiteen tai valokuvauksen ammattilaisille sekä painopalveluntarjoajille, jotka etsivät erinomaista kuvanlaatua sekä heti kuivuvien tulosteiden tarjoamia tuotannollisia etuja.**

Näe uuden version entistä parempi kuvanlaatu syvemmistä mustan sävyistä elävämpiin väreihin.

Säästä aikaa ja rahaa heti kuivuvilla tulosteilla, joita voidaan käsitellä ja laminoida välittömästi tulostuksen jälkeen.

Käyttäessäsi HP:n alkuperäisiä musteita huomaat aiempaa versiota syvemmät mustan sävyt ja elävämmät värit.

# HP:n heti kuivuva kiiltävä Photo-yleispaperi

## Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa

[www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

## tekniset tiedot

Paino	200 g/m <sup>2</sup> ISO 536 -testausmenetelmän mukaan																					
Paksuus	7,7 mil/195 mikronia ISO 534 -testausmenetelmän mukaan																					
Opasiteetti	Yli 94,5 % ISO 2471 -testausmenetelmän mukaan																					
Kirkkaus	Yli 92 % TAPPI T-452 -testausmenetelmän mukaan																					
Valkoisuus	99 ISO 11476 -testausmenetelmän mukaan																					
Laminointi	Kuuma ja kylmä																					
Lopeta	Kiiltävä																					
Käyttölämpötila	15–30 °C																					
Käyttökosteus	15–80 prosentin suhteellinen kosteus																					
Haalistuminen kestävyys (sisätilassa kotona tai toimistossa, väriainepohjainen muste)	3,3 vuotta (testattu lasin alla)																					
Haalistuminen kestävyys (sisätilassa kotona tai toimistossa, pigmenttipohjainen muste)	Yli 200 vuotta																					
Kuivumisaika	Alle 2 minuuttia (olosuhteet: 23 °C, suhteellinen kosteus 50 %)																					
Säilyvyysaika	2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa																					
Säilytyslämpötila	18–30 °C																					
Säilytyskosteus	35–65 prosentin suhteellinen kosteus																					
Alkuperämaa	Valmistettu Saksassa																					
Tilastiedot	<table><thead><tr><th>Tuotenumerot</th><th>Rullakoot</th><th>UPC-koodit</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q6574A</td><td>610 mm x 30,5 m</td><td>829160268545</td></tr><tr><td>Q6575A</td><td>914 mm x 30 m</td><td>829160268552</td></tr><tr><td>Q6576A</td><td>1 067 mm x 30,5 m</td><td>829160268569</td></tr><tr><td>Q6578A</td><td>1524 mm x 30 m</td><td>829160268583</td></tr><tr><td>Q8754A</td><td>1 067 mm x 61 m</td><td>808736847162</td></tr><tr><td>Q8756A</td><td>1 524 mm x 61 m</td><td>808736847179</td></tr></tbody></table>	Tuotenumerot	Rullakoot	UPC-koodit	Q6574A	610 mm x 30,5 m	829160268545	Q6575A	914 mm x 30 m	829160268552	Q6576A	1 067 mm x 30,5 m	829160268569	Q6578A	1524 mm x 30 m	829160268583	Q8754A	1 067 mm x 61 m	808736847162	Q8756A	1 524 mm x 61 m	808736847179
Tuotenumerot	Rullakoot	UPC-koodit																				
Q6574A	610 mm x 30,5 m	829160268545																				
Q6575A	914 mm x 30 m	829160268552																				
Q6576A	1 067 mm x 30,5 m	829160268569																				
Q6578A	1524 mm x 30 m	829160268583																				
Q8754A	1 067 mm x 61 m	808736847162																				
Q8756A	1 524 mm x 61 m	808736847179																				

## Takuu

Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että asianmukaisesti käytettynä ne eivät aiheuta paperitukoksia.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämä julkaisu ei sisällä minkäänlaista lisätakuuta. HP ei ole vastuussa julkaisussa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä tai toimitusvirheistä eikä -puutteista.

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa  
<http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA0-6825 FIE

